

Rivestimento riflettente cool roof bianco ad elevate prestazioni da applicare su coperture in guaina bituminosa o ardesiata, asfalto, tegole, piastrelle, fibrocemento, lucernai in materiale plastico, ecc

**TIPO DI LEGANTE:** acrilico elastomerico

**COLORI DISPONIBILI:** bianco

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, airless a temperatura  $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 35^{\circ}\text{C}$

**DILUIZIONE:** all'occorrenza 5% - 10% con acqua

**CONFEZIONE:** latta da 19 Lt. utile per 32/35 m<sup>2</sup> di superficie da trattare a 2 mani incrociate.

**RESA MEDIA INDICATIVA:** ca. 1,6 mq /Lt. su guaine ardesiate, fino a 2,5 mq. Lt su superfici lisce

**ESSICCAZIONE:** ad aria a 20°C 6-8 ore


**SOVRA VERNICIABILE:** dopo 8-10 ore

**RIFLESSIONE ENERGETICA:** 86%    **EMISSIVITÀ:** 88%    **SRI:** 110

**RIFLESSIONE ENERGETICA TOT:** 98%

**STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO:** 1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.

TEME IL GELO.



SENZA RIVESTIMENTO



CON RIVESTIMENTO NEW FAST WHITE



**NEW FAST** è un rivestimento acrilico elastomerico a base d'acqua che forma un film bianco elastico dopo la sua essiccazione. Proteggendo gli edifici dal surriscaldamento grazie alle sue potenti caratteristiche riflettenti ed alto emissive, e permette di allungare la longevità delle coperture. Una volta asciutto, il rivestimento rimane elastico e ben aderente alla superficie sottostante. **NEW FAST** riflette la radiazione solare diretta e riemette all'istante in atmosfera la quota parte assorbita. E' un prodotto schermante a controllo solare. Non è un materiale isolante, né impermeabilizzante. NB: su superfici lisce (es. policarbonati) la resa a due mani può superare i 50 mq/lt. **CONSIGLI D'USO:** prima di iniziare l'installazione è molto importante pulire/sgrassare bene la superficie da trattare. L'uso di una idropulitrice ad alta pressione è altamente consigliata unitamente allo speciale pulitore "**PoliClean**" anti-fungo/anti-alga diluito da 1:20 a 1:50 a seconda del grado di sporcizia della superficie da rivestire. In mancanza di idropulitrice utilizzare uno spazzolone e risciacquare lo sgrassatore "**Policlean**" con abbondante acqua. "**Policlean**" in tanica da 5 litri è utile fino a 400 m<sup>2</sup> da pulire/sgrassare. Prima di rivestire il tetto con **NEW FAST** assicuratevi che la superficie sia perfettamente asciutta. **AVVERTENZE:** Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l'applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l'essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 14 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.